

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Микс кварцевый окрашенный Белый Эконом

Смесь окрашенная на основе кварца WH EC по ТУ 20.13.24–004–25454104—2024
по RAL CLASSIC 9002

1. Потребитель:
2. Дата отгрузки:
3. Партия №:
4. Масса нетто

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Химический состав	Содержание, %
Fe ₂ O ₃	0,0348
Al ₂ O ₃	0,129
TiO ₂	0,0259
SiO ₂	99,81

5.2. Гранулометрический состав	Содержание, %
0,8 мм	0,16
0,63 мм	0,49
0,5 мм	1,38
0,4 мм	4,15
0,315 мм	7,57
0,2 мм	39,94
0,16 мм	16,39
0,1 мм	5,04
-0,1 мм	24,88

5.3. Влага, %	0,13
---------------	------

5.4. Насыпная плотность, т/м ³	1,68
---	------