



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

КРИСТОБАЛИТОВАЯ МУКА 400М (d50 – 12 мкм)

Производство: Китай

Кристобалитовая мука 400М

Минимальный размер частиц, d10%, мкм	1,5
Средний размер частиц, d50%, мкм	12
Макс. размер частиц, d98%, мкм	75

Показатель текучести, %	0,07
Плотность (DIN ISO 787-10)	2,35
Показатель pH (DIN ISO 10390)	6,5
Твердость (по Моосу)	6,5
Линейный коэффициент температурного расширения α 20 – 300 ° С (DIN 51045)	54 * 10 ⁻⁶ * K ⁻¹

Типовой химический анализ (%)

SIO2	99,6
Al2O3	0,06
Fe2O3	0,06
CaO + MgO	0,1
Na2O + K2O	0,15
Потери при прокаливании 1000° С (DIN EN ISO 3262-7)	0,1
Температура плавления, С°	1730
Влажность (DIN ISO 787-2)	0,1

Степень белизны, %	>94
--------------------	-----

Срок хранения: 1 год с даты отгрузки при соблюдении герметичности упаковки

Рекомендуемые сферы применения:

- Лакокрасочные материалы
- Строительная химия
- Сантехническое оборудование
- Искусственный камень
- Силиконоуплотнительные массы (герметики)
- Стоматология