

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
КВАРЦ МОЛОТЫЙ ПЫЛЕВИДНЫЙ МАРКА А**

1. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	Норма для марки	Результаты испытаний
1.	Массовая доля оксида кремния (SiO ₂), %	не менее 98,0	99,66
2.	Массовая доля металлического железа (Fe _{мет}), %	не более 0,05	0,05
3.	Массовая доля окиси железа (Fe ₂ O ₃), %	не более 0,05	0,025
4.	Массовая доля окиси алюминия (Al ₂ O ₃), %	не более 0,5	0,142
5.	Массовая доля окиси кальция (CaO), %	не более 0,05	0,05
6.	Потери при прокаливании, %	0,1-0,15	0,15
7.	Массовая доля влаги, %	не более 2,0	0,10
8.	Реакция водной вытяжки	нейтральная	нейтр
9.	Гранулометрический состав, %		
	Остаток на сите:		
	№ 016	не более 1,0	0,06
	№ 010	не более 2,5	0,14
	№ 0063	не более 10,0	1,8
	Просев через сито № 005, %	не менее 85,0	97,43

2. Сертификаты

2.1. Удельная эффективная активность природных радионуклидов в материале менее 370 Бк/кг, соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» Протокол лабораторных испытаний № 9896 от 03.04.2019г.

2.2 СЕРТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ № РОСС RU.31714.04СИЦ0.03.Н0312 П№ 01190 срок действия с 30.05.2022 по 29.05.2025

3. Условия хранения и транспортировки

Кварц молотый пылевидный должен транспортироваться и храниться в закрытых помещениях, исключающих попадание влаги.

4.Срок годности

Срок годности 3 месяца, при соблюдении условий транспортирования и хранения продукции.